



INOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 29.527.898/0001-32 INSC. ESTADUAL: 11.119.182

TEL.: (21) 2654-9820

E-mail: inovatintas@yahoo.com.br

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 11 S/N QD 6 LT 45 - JARDIM BARRO BRANCO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP: 25.267.025

BOLETIM TÉCNICO ACABAMENTO SINTÉTICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ACABAMENTO SINTÉTICO é uma tinta alquídica pigmentada com óxido de ferro e fosfato de zinco com dupla ação. Tinta de secagem rápida. Produto com alto poder anticorrosivo.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS

- Como Primer ou acabamento de uso geral;
- Para proteção de aço em exposição a ambientes marítimos e industriais de baixa a moderada corrosividade em acordo com a norma ISSO 12944, categorias C2 & C3;
- Superestruturas externas e internas, acessórios de convés, bordas falsas, espaços vazios e estruturas metálicas em geral.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Cor	Disponível em acordo com os padrões RAL e Munsell de cor
Acabamento	Brilhante/Acetinado/Semi-Brilho/Fosco.
Volume de sólidos (%)	55± 2
Rendimento teórico (por demão)	8,4 m ² /L - 50 µm
Ponto de inflamação	>28 °C
Massa específica	1,05 kg/l
Secagem ao toque	20 minutos a 25 °C
Temperatura de serviço	≤ 80° C (seca)
V.O.C.	500 g/l

Consultar sempre o nosso departamento técnico para definições, maiores esclarecimentos e informações extraordinárias de ordem técnica e de produtos. Os dados, especificações e recomendações aqui apresentadas representam tão somente o resultado de testes ou experiências obtidas em condições bem definidas e controladas. Estes dados podem ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.

Editado por INOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

EDIÇÃO: MAIO/2025

Químico Responsável: UEVERTON DE SOUZA BARBOSA CRQ 04167832- 4º Região

“ O Trabalho Com Qualidade, Respeito Ao Meio Ambiente E Segurança, Gera Progresso E Confiança ”

**INOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI**

CNPJ: 29.527.898/0001-32 INSC. ESTADUAL: 11.119.182

TEL.: (21) 2654-9820

E-mail: inovatintas@yahoo.com.br

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 11 S/N QD 6 LT 45 - JARDIM BARRO BRANCO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP: 25.267.025

**BOLETIM TÉCNICO
ACABAMENTO SINTÉTICO****DADOS DE APLICAÇÃO**

Método de aplicação	Pistola convencional/Trincha/Rolo/Airless
Diluição (em volume máx.)	10% REDUTOR COMUM
Bico	0.18"
Pressão de saída	2200 psi
Espessura do filme seco (por demão)	50 µm
Espessura do filme úmido (por demão)	125 µm
Intervalo mínimo de repintura	Após secagem 4 Horas a 25 °C
Intervalo máximo de repintura	120 Horas

OBS: Os dados para equipamentos do tipo airless são indicativos e sujeitos a ajustes.

Preparo da superfície:

Remover óleos e gorduras com detergente adequado. Remover sais e outros contaminantes por lavagem com água doce à alta pressão. Por jateamento abrasivo ao padrão Sa 2 ½ ou ferramentas mecânicas ao padrão St 3 (conforme ISO 8501-1), remover ferrugem e tinta solta. Remover quaisquer resíduos da superfície a ser pintada. A superfície, livre de contaminações, pode ser repintada diretamente.

Condições de aplicação:

Providenciar ventilação adequada em espaços confinados caso a manipulação do produto ocorra em tais ambientes.

DEMÃO ANTERIOR	DEMÃO POSTERIOR
----------------	-----------------

Consultar sempre o nosso departamento técnico para definições, maiores esclarecimentos e informações extraordinárias de ordem técnica e de produtos. Os dados, especificações e recomendações aqui apresentadas representam tão somente o resultado de testes ou experiências obtidas em condições bem definidas e controladas. Estes dados podem ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.

Editado por INOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

EDIÇÃO: MAIO/2025

Químico Responsável: UEVERTON DE SOUZA BARBOSA CRQ 04167832- 4º Região

" O Trabalho Com Qualidade, Respeito Ao Meio Ambiente E Segurança, Gera Progresso E Confiança "



INOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 29.527.898/0001-32 INSC. ESTADUAL: 11.119.182

TEL.: (21) 2654-9820

E-mail: inovatintas@yahoo.com.br

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 11 S/N QD 6 LT 45 - JARDIM BARRO BRANCO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - CEP: 25.267.025

BOLETIM TÉCNICO ACABAMENTO SINTÉTICO

De acordo com especificação	Nenhuma ou de acordo com especificação
-----------------------------	--

Repintura:

Excedido o intervalo máximo de repintura, uma certa rugosidade deve ser criada para assegurar a adesão da demão seguinte. O hidro jateamento é recomendado antes da repintura após exposição em ambientes contaminados.

NOTAS DE SEGURANÇA

Atentar às recomendações dos rótulos, embalagens, fichas de segurança e às regulamentações de segurança. Produto nocivo. Em caso de ingestão, **buscar assistência médica imediatamente**. Evitar a inalação de vapores de solventes e componentes voláteis presentes na composição, tal como o contato direto à pele e aos olhos. Providenciar ventilação adequada em espaços confinados caso a manipulação do produto ocorra em tais ambientes.

NOTAS GERAIS

Este produto é reservado para o uso profissional e qualificado. NÃO é recomendada a aplicação em condições de umidade ascendente.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local fechado com temperatura máxima de 40° C com ventilação e iluminação adequadas de acordo com as normas de segurança de combustíveis e líquidos inflamáveis.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Consultar sempre o nosso departamento técnico para definições, maiores esclarecimentos e informações extraordinárias de ordem técnica e de produtos. Os dados, especificações e recomendações aqui apresentadas representam tão somente o resultado de testes ou experiências obtidas em condições bem definidas e controladas. Estes dados podem ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.

Editado por INOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

EDIÇÃO: MAIO/2025

Químico Responsável: UEVERTON DE SOUZA BARBOSA CRQ 04167832- 4º Região

" O Trabalho Com Qualidade, Respeito Ao Meio Ambiente E Segurança, Gera Progresso E Confiança "



INOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 29.527.898/0001-32 INSC. ESTADUAL: 11.119.182

TEL.: (21) 2654-9820

E-mail: inovatintas@yahoo.com.br

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 11 S/N QD 6 LT 45 - JARDIM BARRO BRANCO - DUQUE
DE CAXIAS - RJ - CEP: 25.267.025

BOLETIM TÉCNICO ACABAMENTO SINTÉTICO

-Produto monocomponente

MONOCOMPONENTE	
Embalagem	Volume (litros)
Galão	3,600
Balde	18,000

Consultar sempre o nosso departamento técnico para definições, maiores esclarecimentos e informações extraordinárias de ordem técnica e de produtos. Os dados, especificações e recomendações aqui apresentadas representam tão somente o resultado de testes ou experiências obtidas em condições bem definidas e controladas. Estes dados podem ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.

Editado por INOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

EDIÇÃO: MAIO/2025

Químico Responsável: UEVERTON DE SOUZA BARBOSA CRQ 04167832- 4º Região

“ O Trabalho Com Qualidade, Respeito Ao Meio Ambiente E Segurança, Gera Progresso E Confiança ”